

IDROSTUK



Латексная добавка для цементных затирочных смесей LITOCROM 1-6, LITOCROM 3-15, LITOCOLOR.

Характеристики

При смешивании латексной добавки IDROSTUK с цементными затирочными смесями LITOCROM 1-6, LITOCROM 3-15, LITOCOLOR:

- Повышается устойчивость к водопоглощению и истиранию затирки в швах;
- Повышается адгезия (прочность сцепления) затирки к краям плитки;
- Повышается морозостойкость затирки в швах;
- Повышается эластичность и деформационная способность затирки в швах;
- Не изменяет цвет затирки;
- Повышает устойчивость затирки к выцветанию;
- На водной основе. Не содержит растворителей;
- Экологически безопасна.

Области применения

При смешивании с латексом IDROSTUK улучшаются технические характеристики затирки, расширяется диапазон применения:

- затирка межплиточных швов в бассейнах;
- затирка межплиточных швов на основаниях, подверженных деформационным нагрузкам (атмосферные воздействия, в т. ч. резкие перепады температуры, повышенные эксплуатационные нагрузки, вибрация и др.): фасады, террасы и балконы; полы с подогревом; листовые материалы ГКЛ, ГВЛ, ДСП, АЦП (АЦЭИД), ЦСП; метро, аэропорты, ж/д вокзалы; при устройстве производственных полов и т.д.

Инструкция по применению

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ШВОВ

При использовании цементной затирки смешанной с IDROSTUK убедитесь, что керамическая поверхность не представляет проблем с очисткой от остатков затирки. Как известно, некоторые виды плитки из керамики (например, полированный керамический гранит) и плитки из натурального камня имеют микропористую или шероховатую поверхность, а некоторые виды плитки обладают высокой впитывающей способностью. Такие поверхности являются сложными в плане пятнообразования и очистки. Поэтому в этих случаях необходимо произвести пробное нанесение затирки и, в любом случае, исключить применение затирочных смесей контрастных и очень темных цветов на светлой плитке.

Убедитесь, что клей или раствор, использованный при укладке плитки, полностью высох. Швы должны быть очищены от пыли и освобождены минимум на 2/3 толщины плитки. Следы клея или раствора, оставшегося в швах, необходимо удалить. При работе с пористыми поверхностями, а также в условиях жаркого климата, необходимо увлажнить швы с помощью пропитанной водой губки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При длительном хранении IDROSTUK, находящегося в неподвижном состоянии, возможно образование осадка. Осадок в продукте легко растворяется путем перемешивания или интенсивного взбалтывания флакона, перед использованием. Залить в чистую емкость необходимое количество IDROSTUK и всыпать затирочную смесь LITOCROM 1-6, LITOCROM 3-15, LITOCOLOR при постоянном перемешивании до получения однородного раствора. Через 5 минут, повторно перемешать в течение нескольких секунд.

Пропорции смешивания

LITOCROM 1-6 (2 кг) + IDROSTUK (0,6 л)
LITOCROM 1-6 (5 кг) + IDROSTUK (1,5 л)
LITOCROM 3-15 (25кг) + IDROSTUK (4,5-5 л)
LITOCOLOR (2 кг) + IDROSTUK (0,6 л)

ЗАТИРКА ШВОВ

Заполнить швы раствором LITOCROM 1-6, LITOCROM 3-15, LITOCOLOR распределяя его резиновым шпателем движениями по диагонали относительно швов. Швы необходимо заполнять на всю глубину, не оставляя пустот. Излишки раствора удалите тем же шпателем.

ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При очистке облицованной поверхности, затертой затирочной смесью LITOCROM 1-6, LITOCROM 3-15, LITOCOLOR + IDROSTUK, очень важно смыть затирку до того, как на плитке образуется поверхностная пленка, поскольку после ее образования пленку будет трудно удалить. В этом случае для очистки плитки рекомендуется пользоваться абразивной губкой или войлоком.

Рекомендуется, как можно чаще осуществлять промывание и выжимание губки, чтобы удалить без остатка затирку с поверхности плитки. Воду для промывки облицовки менять на чистую как можно чаще.

По истечении времени ожидания перед очисткой, т. е. когда затирка потеряла свою эластичность и стала матовой (обычно от 5 до 20 минут, в зависимости от поглощающей способности плитки и от климатических условий) можно приступать к очистке и поверхностной отделке швов, используя для этого влажную губку из жесткой целлюлозы. Движения осуществлять по диагонали относительно швов во избежание вымывания из них затирки. При преждевременной очистке, т. е. когда затирка еще не потеряла своей пластичности, может произойти частичное «вымывание» швов, что приведет к неоднородности конечного цвета затирки после ее высыхания. Оставшийся на поверхности сухой налет можно удалить с помощью сухой тряпки. Если после очистки на плитке все-таки остались следы затирки, удалите их кислотосодержащим жидким чистящим средством LITOCLEAN EVO через 7 дней после окончания работ по затирке швов. Не использовать LITOCLEAN EVO для обработки поверхностей не устойчивых к воздействию кислот, таких как мрамор или известняковый камень.

Рекомендации

- При использовании температура воздуха, основания и IDROSTUK должна быть от +5 °C до +35 °C.
- Не использовать IDROSTUK для плитки «котто тоскано» или материалов с высокой поверхностной впитываемостью.
- Передозировка IDROSTUK при приготовлении раствора ведет к снижению механических свойств затирки и изменениям конечного цвета затирки после высыхания.
- «Поднятие» влаги из основания или остаточная влажность, содержащаяся в клее или растворе, использованном при укладке плитки, может стать причиной образования белого налета на поверхности швов.
- Швы, выполненные затиркой, приготовленной с разным количеством добавки IDROSTUK, после высыхания могут отличаться по оттенку.
- В зависимости от впитывающей способности плитки оттенок затирки в швах может быть светлее (невпитывающая плитка) или темнее (впитывающая плитка) относительно эталонного

образца цвета затирки.

- В условиях жаркого или ветреного климата необходимо увлажнить швы через несколько часов после их затирки. Это позволит улучшить процесс гидратации цемента, содержащегося в затирке.
- Не использовать IDROSTUK в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение IDROSTUK в канистрах под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой.

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе использовать средства индивидуальной защиты для рук, глаз и лица.

Техническая информация

Внешний вид	жидкость
Цвет	белый
Сухой остаток	10 %
Вязкость	10–30 мПа•с
Ph	10–12
Пропорции смешивания	LITOCHROM 1-6 (2 кг) + IDROSTUK (0,6 л) LITOCHROM 1-6 (5 кг) + IDROSTUK (1,5 л) LITOCHROM 3-15 (25 кг) + IDROSTUK (4,5–5 л)
Время созревания затирочного раствора	5 минут
Консистенция затирочного раствора	паста
Срок жизни затирочного раствора	около 2 часов
Допустимая рабочая температура	от +5 °С до +35 °С
Время открытого слоя (EN 1346)	> 0,5 Н/мм ² через 20 минут
Время ожидания перед очисткой	от 5 до 20 минут в зависимости от впитывающей способности плитки и температурных условий
Время начала затирки	Напольная облицовка на клей стандартного схватывания — через 24 часа Напольная облицовка на клей быстрого схватывания — через 4 часа Напольная облицовка на цементный раствор — через 7–10 дней Настенная облицовка на клей стандартного схватывания — через 6–8 часов Настенная облицовка на клей быстрого схватывания — через 4 часа Настенная облицовка на цементный раствор — через 2–3 дня
Начало хождения	через 24 часа
Начало эксплуатации	через 7 дней

Характеристики LITOCHROM 1-6 + IDROSTUK

Устойчивость к истиранию (EN 12808-2)	< 1000 мм ³
Механическая устойчивость к изгибанию через 28 дней в стандартных условиях (EN 12808-3)	> 3,5 Н/мм ²
Механическая устойчивость к сжатию через 28 дней в стандартных условиях (EN 12808-3)	> 15 Н/мм ²
Механическая устойчивость к изгибанию после циклов замораживания/оттаивания (EN 12808-3)	> 3,5 Н/мм ²
Усадка (EN 12808-4)	< 2 мм/м
Водопоглощение через 30 минут (EN 2808-5)	< 2 г
Водопоглощение через 4 часа (EN 12808-5)	< 5 г
Температура эксплуатации	от –30 до +80 °С
Устойчивость к щелочи	хорошая

Вышеуказанная техническая информация верна при t 23°C и относительной влажности воздуха 60%.

Срок и условия хранения

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре не ниже +5 °С. Не подвергать замораживанию.

Логистическая информация

Канистра 0,6 кг. Стандартная паллета: 35 коробок по 24 канистры — 840 канистр, нетто 504 кг.

Канистра 1,5 кг. Стандартная паллета: 28 коробок по 10 канистр — 280 канистр, нетто 420 кг.

Канистра 5 кг. Стандартная паллета: 100 канистр, нетто 500 кг.

Канистра 10 кг. Стандартная паллета: 60 канистр, нетто 600 кг.