



TIKKURILA

# TIKKURILA EURO PRIMER

ЕВРО ПРАЙМЕР

**ТИП**

Водоразбавляемая акрилатная укрепляющая грунтовка глубокого проникновения с добавками против грибков и плесени. Концентрат 1:3.

**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.

**ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Оштукатуренные, кирпичные, бетонные, гипсокартонные и газобетонные поверхности, гипсовые строительные материалы, волокнисто-цементные панели, древесностружечные и древесноволокнистые плиты.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## TIKKURILA EURO PRIMER

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Бесцветный.
<b>Расход</b>	5-14 м <sup>2</sup> /л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности.
<b>Фасовка</b>	0.9 л, 3 л, 10 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, распылением или валиком.
<b>Время высыхания</b>	1 час. Следующий слой через 1,5 часа.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Около 1,0-1,1 кг/л
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	Около 15%.
<b>Предельная величина ЛОС</b>	Содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# TIKKURILA EURO PRIMER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8%. Применять при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха – не выше 80%.

### Смешивание компонентов

Для внутренних работ: концентрат разбавить в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки).

Для наружных работ и по сильно мелящим и/или сильно впитывающим поверхностям – в неразбавленном виде, для слабовпитывающих поверхностей, требующих высокого уровня паропроницаемости, рекомендуется использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки).

### Предварительная подготовка

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

### Грунтование

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Разбавить концентрат чистой водой.

Для внутренних работ: в сухих и влажных помещениях рекомендуется использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки). Для наружных работ и по сильно мелящим и/или сильно впитывающим поверхностям – в неразбавленном виде, для слабовпитывающих поверхностей, требующих высокого уровня паропроницаемости, рекомендуется использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки).

Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

### Окружающая среда и безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсичен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.